

Bovi-Bond je moderní, rychleschnoucí lepidlo z uretanu k lepení dřevěných nebo gumových špalíků na paznehty skotu.

VÝHODY:

- Hmotu Bovi-Bond při aplikaci silně a rychle přilne za 30 sekund!
- K přilepení je potřeba provést méně kroků než obvykle.
- Bez výparů či zápachu – bezpečná aplikace v uzavřených prostorech.
- Lze skladovat na chladném i teplém místě.
- Skladovatelnost jeden rok.

Příprava náplně:

1. Chcete-li otevřít náplň, kleštěmi nebo nožem odstraňte konec náplně v místě spoje. Konec odřízněte rovně, ne šikmo.
2. Náplň vložte do aplikační pistole.
3. Předtím, než k ní připevníte aplikátor, vymáčkněte malé množství hmoty, abyste se ujistili, že vytéká z obou zásobníků.
4. Používejte pouze aplikátory Bovi-Bond. Aplikátor připevníte tak, že ho stlačíte směrem dolů a otočíte jím po směru hodinových ručiček.
5. Po dokončení lepení ihned aplikátor sejměte, vyhodte ho a náplň zavřete uzávěrem. Uzávěry dostanete u svého prodejce.
6. V případě dodatečné aplikace náplň znovu vyrovnejte a nasadte nový aplikátor.

APLIKACE

Příprava paznehtu:

1. Pazneht nejprve zkráťte, opilujte a vyrovnejte jako obvykle (použití ruční obrušovačky je rychlejší).
2. Pazneht řádně osušte horkovzdušnou pistolí.
3. Rychle naneste lepidlo Bovi-Bond přímo na špalík, asi v 15 mm širokém pruhu. To závisí na tvaru paznehtu.
4. Ihned špalík jemně přitlačte na čistý a suchý pazneht a přidržte po dobu 20 sekund. Nevytlačte všechnu lepicí hmotu. Mezi špalíkem a paznehtem by měla být vrstva materiálu o tloušťce 2 až 3 mm.
5. Materiál rychle ZTVRDNE (za 30 s), plně zatížení je možné za 2 až 3 minuty.

Poznámka:

Nenanášejte na mokrá místa, krvácející místa nebo místa zasažená infekcí. Jakmile se bolavá místa zahojí, můžete aplikovat Bovi-Bond. Nejvhodnější teplota pro použití lepicí hmoty Bovi-Bond je mezi 18°C a 30°C. Jestliže používáte gumové špalíky, očistěte je denaturovaným alkoholem nebo metyl-etyl-ketonem (MEK) a osušte.


DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ PŘI CHLADNÉM POČASÍ

1. Náplně a špalíky uchovávejte v teple. Tip: oboje vložte do přenosné chladničky se chladičím zásobníkem (chladičí gel), které je možné zahřát v mikrovlnné troubě nebo v HORKÉ vodě. Materiál se bude snadno aplikovat a bez problémů přilne.
2. Po dobu 10 sekund zahřívajte špalík horkovzdušnou pistolí.
3. Před lepením zvedněte pazneht na jednu minutu ze země.
4. Po dobu 10 až 15 sekund zahřívajte přilepený špalík.

Bovi-Bond

Block Adhesive


Rychlé ošetření paznehtu




Bovi-Bond™
The 30 Second Block Adhesive

Zonnebaan 14 | 3542 EC Utrecht
The Netherlands
Tel. +31 (0)30 241 1823
Fax +31 (0)30 241 0054
E-mail: info@bovibond.net
www.bovibond.com

Váš prodejce výrobků Bovi-Bond:





PASSO 1 Postup je následující.



PASSO 2 Přichyťte kleště na „ramena“ náplně a odštipněte.



PASSO 3 Vytlačte materiál, abyste se ujistili, že vytéká z obou zásobníků.



PASSO 4 Připevňte aplikátor.



PASSO 5 Očistěte pazneht.



PASSO 6 Pazneht řádně osušte.



PASSO 7 Naneste materiál na špalík.



PASSO 8 Přiložte špalík.



PASSO 9 Přidržte špalík po dobu 30 sekund. Mezi špalíkem a paznehtem musí být vrstva lepidla Bovi-Bond o tloušťce zhruba 3 mm.



PASSO 10 Držte pevně po 2 - 3 minutách.



PASSO 11 Hotovo.

Requirements:



REF 46130
Náplň
Bovi-Bond,
180 ml.



REF 46906
Ruční aplikační
pistole, červená, na
náplně 180 ml.



REF 46129
Stříkačka
Bovi-Bond,
20 ml.



REF 46901
Aplikátor, balení po
12 kusech.



REF 46910
Uzávěry na
náplně, balení
po 100 kusech.



REF 46133
Gumové
špalíky, balení
po 50 kusech.



REF 46131
Dřevěné
špalíky, balení po
100 kusech.

Bovi-Bond

Block Adhesive

Bovi-Bond je moderní, rychleschnoucí lepidlo k lepení dřevěných nebo gumových špalíků k paznehty skotu. Tato silná lepicí hmota plně za třicet sekund a pevně drží. Má unikátní chemické složení bez zápachu. Jednoduše naneste



Bovi-Bond na špalík nebo pazneht a přiložte špalík k paznehtu. Nemusí se míchat a při lepení nevzniká žádný odpad. Lepidlo Bovi-Bond lze skladovat na chladných i teplých místech a jeho skladovatelnost je jeden rok.